

08.07.2020. Apažo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa
Sanāksme Nr. 15
Lapkoku zāģbaļķi (Izņemot bērzs)

Sanāksmes dalībnieki:

Aldis Glāzers, SIA "Apsītes AG"
Armands Upītis, SIA "Kubikmetrs"
Dāvis Dāboliņš, SIA "Ošukalns"
Ivo Sloka, SIA "Ošukalns"
Jānis Čilipāns, SIA "LV Timber"
Jānis Grahoļskis, AS "INGRID D."
Jānis Skulte, SIA "4 Plus"
Juris Meirāns, AS "Latvijas valsts meži"
Māris Asafrejs, SIA "LV Timber"
Māris Neicinieks, AS "Latvijas valsts meži"
Māris Znotiņš, SIA "Ošukalns"
Raivo Ošis, SIA "Metsa Forest Latvia"
Ziedonis Miklašēvičs, AS "Latvijas valsts meži"

SIA "VMF LATVIA":

Mārtiņš Gaigals, Gatis Juhņēvičs

SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība":

Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigshalde

Darba kārtība:

1. I. Sloka iepazīstina darba grupu ar šīs sanāksmes darba plānu SIA "Ošukalns". Darba grupas dalībnieki savstarpēji iepazīstas. Darba grupas dalībnieki tiek iepazīstināti ar SIA "Ošukalns".
2. J. Magaznieks informē darba grupu par aktualizētajiem jautājumiem iepriekšējā kvalitātes standarta izstrādes darba grupā 28.01.2020. un kvalitātes standarta izstrādes mērķiem.
3. Darba grupa diskutē par lapkoku zāģbaļķu šķirām.
4. Darba grupa dodas apskatīt sazāģēšanai paredzētos sortimentus ar dažādām koksnes vainām (19 sortimentiem koksnes vainas apzīmētas sekojošā veidā: cietā trupe, zari, 4. šķira vienā galā, 1. šķira, sala plaisas, vienpusējā līkumainība (3%), daudzpusējā līkumainība (2,2%), 4. šķira -> 1. šķira, veca 3. šķira, 3. šķira, 2. šķira, 4. šķira abos galos, glabāšana, kukaiņi, 2. šķira ar trupi, trupe, trupējis zars, ieaugums).

Darba grupa diskutē, kas uzskatāms par brāķi pēc katrā pārstrādes uzņēmumā pieņemtajām kvalitātes prasībām.

Darba grupa pārstrādes vietā iepazīstas ar gala produkciju, ko iespējams iegūt sazāģējot 19 sortimentus iepriekš minētajā kvalitātē.

5. Darba grupa turpina diskusiju SIA "Ošukalns" biroja telpās. J. Magaznieks iepazīstina ar priekšlikumu, kādas koksnes vainas nebūtu pieļaujamas lapkoku zāģbaļķiem. Darba grupa diskusiju rezultātā vienojas, ka lapkoku zāģbaļķiem nebūtu pieļaujamas koksnes vainas "metāla ieslēgumi" un "aplievas trupe".

J. Magaznieks rezumē šīs dienas sanākumi. AS "Latvijas valsts meži" ir gatavi izskatīt priekšlikumu par lapkoku zāģbaļķu trīs šķiru iedalījumu. SIA "VMF LATVIA" jāizvērtē trīs šķiru sadalījuma iespējamība no sortimentu vērtēšanas viedokļa.

Z. Miklašēvičs komentē, ka kvalitātes prasība zara augstums 8 cm nebūtu mazināma, jo to limitē piegādātāja tehniskās iespējas.

J. Meirāns ierosina uz nākamo darba grupas sanākumi iesniegt priekšlikumus koksnes vainas "kodola iekrāsojums" vērtēšanas metodikai.

6. Darba grupa vienojas par minimālajām prasībām, kas atspoguļotas zemāk pievienotajā tabulā ar nosaukumu "3. šķira" un uzsāk diskusijas par 1. šķiru.

D no 24 cm		Pieļaujamās koksnes vainas				Komentārs
Vainas definīcijas	Vainas nosaukums	3. šķira	2. šķira	1. šķira		
1.2.1	Trupējis zars	Pieļauj		Nepieļauj		
2.2.1	Sala plaisas	Nepieļauj	pieļauj D virs 30 cm	Nepieļauj		
2.3	Gāšanas un sagarumošanas plaisas	Pieļauj ārpus kokmateriāla darba		?	vērtēšanas jautājums	
3.3.1	Vienpusīgā līkumainība	D līdz 30 cm līdz 3.0 %	nevērtē D virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 3.0 %	nevērtē D virs 30 cm	
3.3.2	Daudzpusīgā līkumainība	D līdz 30 cm līdz 1.5 %	nevērtē D virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 1.5 %	nevērtē D virs 30 cm	
3.4	Dubultgalotne	Pieļauj		Nepieļauj		
5.1.2	Kodola iekrāsojums	Pieļauj		Nepieļauj		
5.1.2	Kodola trupe	līdz 1/4 no D gala plaknes caurmēra		Nepieļauj		
5.2.1	Aplievas iekrāsojums/brūnējums	Pieļauj		?		
5.2.2	Aplievas trupe	Nepieļauj		Nepieļauj		
6	Kukaiņu – kāpuru bojājumi gala plāknē	Pieļauj		Nepieļauj		
7	Mehāniskie bojājumi	Pieļauj		Pieļauj	redukcijas jautājums	
7.3	Apogļojums	Pieļauj		?		
7.4	Metāla ieslēgumi	Nepieļauj		Nepieļauj		